




Kontaktkleben: Die beiden zu verklebenden Teile werden dünn und gleichmäßig mit Klebstoff eingestrichen. Wenn der Klebstoff berührtrocken ist (d. h., er darf beim Anfassen keine Fäden mehr ziehen - nach ca. 10 Minuten), beide Teile durch kurzes, kräftiges Pressen zusammenfügen. Die Teile sind sofort fest miteinander verbunden und es gibt keine unerwünschten Klebstoffspuren. Allerdings sind jetzt auch keine Korrekturen mehr möglich.



Tischdeko mit Tortenspitzen

